

MORTEX TEXTURA FINA PLUS

Pasta cementicia de baja permeabilidad para acabados con textura fina



CAMPOS DE APLICACIÓN

Mortex Textura Fina Plus sirve para texturizar muros dejando acabados decorativos en interior y exterior. Gran versatilidad para crear acabados con grano o sin grano, rodillos texturizadores o herramientas de madera diseñadas para dar texturas. Da un cierto grado de hidrofobicidad a la superficie sin impedir el paso de vapores para la ventilación de la vivienda.

Algunos ejemplos de aplicación

- Para texturizar sobre paredes afinadas.
- Se aplica sobre sustratos lisos.
- Block como un fondeo.
- Tabicón como un fondeo.
- Muros y plafones de concreto.
- Yeso.
- Recubre muros y plafones como acabado final.

RECOMENDACIONES

- **Mortex Textura Fina Plus** se aplica a temperaturas que oscilen entre +5°C y +35°C (41°F y 86°F).
- No lo instale sobre sustratos que contengan asbestos.
- No lo aplique sobre muros con problemas de humedad estancada.
- No aplique sobre pintura existente, la pintura deberá ser removida completamente con equipos mecánicos y aplicar un puente de unión con **Sellanature** o **Planicrete AC**.
- Siempre selle el sustrato con **Sellanature** o **Planicrete AC** antes de aplicar el **Mortex Textura Fina Plus**.
- No mezclar con cantidad de agua superior a la prescrita y no añadir agua a la pasta que haya iniciado el fraguado.
- No aplicar a previsión de lluvia, mínimo 24 hrs.

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN

Preparación del sustrato

- Limpie muy bien la superficie removiendo cualquier sustancia que pueda interferir con la adherencia del material de instalación, incluyendo suciedad, polvo, pintura, alquitrán, asfalto, cera, aceite, grasa, compuestos de látex, selladores, compuestos de curado, agentes desmoldantes, lechadas, capas finales sueltas, sustancias extrañas y residuos adhesivos.
- La temperatura del sustrato, así como la temperatura ambiente, deben estar entre +5°C y +35°C antes de la aplicación.
- Si es necesario, utilice medios mecánicos para remover superficies débiles hasta obtener una superficie sólida.
- En el caso de sustratos de concreto y yeso se debe aplicar un puente de unión con **Sellanature** o **Planicrete AC** diluido 1:3 con agua (consulte la ficha técnica de los productos para su uso).

Preparación de la mezcla

- Elija todo el equipo de seguridad apropiado antes de su uso. Para mayor información consulte la ficha de seguridad.
1. Dentro de un recipiente de mezcla limpio, vierta de 9 a 10 litros de agua templada y limpia, mezcle mientras va añadiendo el polvo del saco de 40 kilos de **Mortex Textura Fina Plus** poco a poco. La proporción de mezcla debe ser consistente, homogénea y sin grumos.
 2. Deje reposar por 5 minutos y vuelva a mezclar sin agregar más agua.

Aplicación del producto

Para acabados con figuras, aplique **Mortex Textura Fina Plus** en una capa con llana lisa a un espesor uniforme de 1,5 a 3,0 mm, comenzando desde la parte inferior del muro hasta llegar a la parte superior. Pueden lograrse diferentes tipos de textura utilizando rodillo de goma con figura, rodillo de ligas o peineta/escobilla metálica.

Para acabados tipo tirol, aplique **Mortex Textura Fina Plus** directamente sobre el muro liso, utilizando una pistola de aire para tirol. Permita que el producto seque por 24 horas antes de pintar.

LIMPIEZA

Lave manos y herramientas con agua antes de que el material endurezca. El material curado debe retirarse con medios mecánicos.

CONSUMO

1.8 kg/m² por mm de espesor.

PRESENTACIÓN

Mortex Textura Fina Plus se suministra en sacos de 40 kg.

ALMACENAMIENTO

Almacene por 12 meses en un lugar seco y en su envase original.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD PARA LA PREPARACIÓN Y APLICACIÓN

Las instrucciones para el uso seguro de nuestros productos se pueden encontrar en la última versión de la Hoja de Seguridad disponible en nuestro sitio web www.mapei.mx.

PRODUCTO PARA USO PROFESIONAL.

Mortex Textura Fina Plus: Pasta cementicia de baja permeabilidad para acabados con textura fina. Es un acabado con RESINAS HIDRÓFOBAS integradas en su formulación. Se logran gran variedad de texturas y acabados. Sobre superficies lisas o poco adherentes es necesario sellar con **Planicrete AC** o **Sellanature**.

DATOS TÉCNICOS (valores característicos)

IDENTIDAD DEL PRODUCTO

Consistencia: polvo con grano

Color: blanco

DATOS DE APLICACIÓN

Proporción de la mezcla: de 23 a 25 %

Bolsa de 40 Kg (88 libras): 9 a 10 litros de agua

Temperatura de aplicación: de +5°C a +35°C (41°F y 86°F)

Tiempo de trabajabilidad: ≥ 20 minutos

Vida en recipiente: 2 horas

PRESTACIONES FINALES

Resistencia a la compresión – ASTM C109 Después de 28 días: ≥ 100 kg/cm²

COBERTURA APROXIMADA

Cantidad de producto a un espesor de 3 mm. Bolsa de 40 kg (88 libras):	de 6 a 8 m ²
---	-------------------------

Nota: * La cobertura presentada a máximo de agua es con fines estimativos. La cobertura real en el sitio de trabajo puede variar según las condiciones del sustrato y las técnicas de instalación.

ADVERTENCIA

Aunque los detalles técnicos y recomendaciones contenidas en esta Hoja Técnica corresponden a nuestro mejor conocimiento y experiencia, toda la información anterior debe en todo caso ser tomada como un indicador sujeto de confirmación después de una aplicación práctica prolongada, por esta razón cualquiera que pretenda usar el producto debe asegurarse previamente de que es idóneo para la aplicación prevista. En todo caso el usuario es responsable por completo de cualquier circunstancia derivada del uso del producto.

Por favor remítase a la Hoja Técnica actualizada en nuestro sitio web www.mapei.mx

NOTA LEGAL

Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Mapei.

La Hoja Técnica más actualizada puede descargarse de nuestro sitio web www.mapei.mx

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE MAPEI.

1257-09-2021 (MX)

Cualquier reproducción de textos, fotos e ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a demanda.

